

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX — XXXX

高纯钛溅射环

High-purity titanium sputtering coil

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件的发布机构不承担识别专利的责任。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。

本文件负责起草单位：有研亿金新材料有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司。

本文件主要起草人：张晓娜、张延宾、丁照崇、肖彤、曹晓萌、王绍帅

高纯钛溅射环

1 范围

本文件规定了电子薄膜制造用高纯钛溅射环的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同或订货单内容。

本文件适用于电子薄膜制造用的高纯钛溅射环（以下简称“钛环”）。

2 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1031 产品集合技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值

GB/T 4698.7 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氧量、氮量的测定

GB/T 4698.14 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 碳含量的测定

GB/T 4698.15 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氢含量的测定

GB/T 6394 金属平均晶粒度晶粒尺寸测定法

YS/T 891 高纯钛化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法

YS/T 893 电子薄膜用高纯钛溅射靶材

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

溅射环 Sputtering Coil

溅射沉积设备中的环形装置。

注：该装置在靶材溅射过程中修正参与溅射的分子、原子或离子的运动轨迹，并吸附大颗粒。

3.2

凸台 Knob/Pin

环外侧用来安装固定环体的部分。

注：环与凸台可以通过焊接（如电子束焊等）、机械复合等方式连接。

4 分类

4.1 产品分类

4.1.1 钛环按照化学成分分为 2 个牌号：4N5-Ti 与 5N-Ti。

4.1.2 产品通常分为一体型与拼接型两种（分别用A和S表示），如图1所示，或由需方提供图纸。




图 1 高纯钛溅射环结构示意图

5 技术要求

5.1 化学成份

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1 高纯钛溅射环的化学成分

牌号		4N5-Ti	5N-Ti
Ti/%, 不小于		99.995	99.999
金属杂质/ $\times 10^{-4}\%$, 不大于	Ag	0.2	0.2
	Al	5.0	2
	B	0.1	0.1
	Ca	2.0	1.0
	Co	1.0	0.1
	Cr	5.0	1.0
	Cu	2.0	1.0
	Fe	15.0	7.0
	K	0.1	0.1
	Li	0.1	0.1
	Mg	1.0	0.1
	Mn	1.0	0.3
	Mo	4.0	0.5
	Na	0.2	0.1
	Ni	5.0	0.5
	Pb	2.0	0.1
	Si	5.0	2.0
Sn	2.0	1.0	
Th	0.001	0.001	

	U	0.001	0.001
	V	1.0	1.0
	W	1.0	0.5
	Zn	1.0	0.5
	Zr	5.0	1.0
气体元素/ $\times 10^{-4}\%$, 不大于	C	50	40
	H	10	10
	N	50	50
	O	300	250
	S	10	10

5.1.1 钛的含量为 100%减去表中金属杂质实测总和的余量（不包含 C、N、O、S、H）。

5.1.2 需方如对钛环的化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定。

5.2 晶粒尺寸

产品的晶粒尺寸应符合表2规定，需方如有特殊要求时，由供需双方商定，并在订货单中注明。

表2 高纯钛溅射环晶粒尺寸要求

单位为微米

平均值	最大值
≤ 750	≤ 1000

5.3 表面粗糙度

钛环表面粗糙度 Ra 值通常不大于 $0.8 \mu\text{m}$ ，有特殊规定或要求，可由供需双方商定。

5.4 外形尺寸

钛环外形尺寸一般，符合表 3 的规定，需方有特殊要求时，由供需双方商定。

表3 高纯钛溅射环的外形尺寸及其允许偏差

单位为毫米

外形	外形尺寸		
	环体外径	环体厚度	环体高度
圆形	$\Phi 284\text{-}\phi 289$	3~5	50~52
	$\Phi 391\text{-}\phi 392$	6~7	76~77

5.5 外观质量

产品表面应清洁光滑，无指痕、油污、锈蚀、颗粒附加物和其他沾污，无凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷。环与凸台一般通过电子束焊接，要求焊接处无气孔、孔洞、缝隙等缺陷。

6 试验方法

6.1 化学成分的分析方法

6.1.1 金属杂质元素分析方法采用 YS/T891 辉光放电质谱法测定，或由供需双方协商确定。

6.1.2 化学元素 C、N、O、S、H 的分析按照 GB/T 4698.14、GB/T 4698.7、GB/T 4698.15 的规定执行。

6.2 晶粒尺寸检验

产品的晶粒尺寸检验按照 GB/T 6394 进行观察、评定和确认。若需方有特殊要求，经双方确认后，方可生产。

6.3 表面粗糙度检验

产品的表面粗糙度检测通过粗糙度测量仪，按照 GB/T 1031 规定进行测量，或按照供需双方约定的方法测定。

6.4 外形尺寸检验

产品的外形尺寸采用三坐标测量仪，按照加工图纸标识尺寸进行测量，其测量精度为 0.001mm。

6.5 外观质量检验

产品外观质量目视检查，必要时，用放大镜或显微镜进行鉴别。

7 检验规则

7.1 检验和验收

7.1.1 产品应由供方检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

7.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符合时，应在收到产品之日起 3 个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方共同进行。

7.2 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一原料、同一牌号和同一规格的产品组成。

7.3 检验项目、取样规定

7.3.1 产品应进行成分、晶粒尺寸、外形尺寸、外观质量检验。

表 4 检测项目、取样位置及数量

检验项目	取样位置	取样数量	要求的章节号	检验的章节号
化学成分	供方：铸锭端头 需方：成品	每批取 1 个样	5.1	6.1
晶粒尺寸	供方：板条边料 需方：成品 取样位置见 7.3.2	每批取 1 个样	5.2	6.2
表面粗糙度	成品	逐件	5.3	6.3
外形尺寸	成品	逐件	5.4	6.4
外观质量	成品	逐件	5.5	6.5

7.3.2 晶粒尺寸的检测样品取样位置如图 2 所示。




图 2 取样位置示意图

7.4 检验结果判定

7.4.1 化学成分检测不合格时，则判该批产品不合格。

7.4.2 晶粒尺寸抽检合格，判同批产品全部合格；抽检不合格时，判该件不合格，再从同批产品中加倍抽样进行复检，若复检全部合格，判该批其余产品合格；若复检不合格，则判整批产品不合格。

7.4.3 外形尺寸、表面粗糙度、外观质量检验不合格时，判该件产品不合格。

8 标志、包装、运输、贮存和质量说明书

8.1 标志

8.1.1 应在检验合格的产品上，将公司标志、牌号及生产批号刻在产品指定位置。

8.1.2 在每个外包装上贴纸质标贴，内容包括：

- a) 公司标志；
- b) 产品名称；
- c) 牌号；
- d) 订单编号；
- e) 生产批号；
- f) 出厂日期；
- g) 其他。

8.2 包装、运输与贮存

8.2.1 产品的清洗、干燥及内包装应在百级洁净室内进行。产品经过全面清洗，真空干燥后每片单独真空包装，真空袋封口要平整无贯通，真空袋无真空泄露。

8.2.2 外包装采用纸盒或中空盒包装。包装盒内应有防碰撞措施。将质量证明书用塑封袋装好后粘贴于包装盒上。

8.2.3 包装产品应保存于清洁的环境中。

8.2.4 运输及贮存过程中，应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。

8.3 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- a) 质量证明书：
 - 检验项目及其结果或检验结论；
 - 批号；
 - 检验日期；
 - 检验员签名或盖章。
- b) 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；
- c) 其他。

9 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- a) 产品名称；
- b) 本文件编号；
- c) 牌号；
- d) 化学成分的特殊要求；
- e) 外形尺寸要求；
- f) 晶粒尺寸、表面粗糙度的特殊要求；
- g) 数量；
- h) 其他。