



抚顺铝业有限公司 2008 年 1 月~3 月重熔用铝锭 Si 数据

日期	Si	日期	Si
2008.3.18	0.12	2008.3.20	0.12
2008.1.22	0.11	2008.3.21	0.11
2008.1.26	0.12	2008.3.21	0.13
2008.1.27	0.12	2008.3.21	0.11
2008.1.30	0.12	2008.3.22	0.11
2008.1.30	0.11	2008.3.22	0.11
2008.1.30	0.11	2008.3.23	0.12
2008.3.11	0.11	2008.3.23	0.11
2008.3.10	0.11	2008.3.20	0.11
2008.3.22	0.11	2008.3.20	0.14
208.3.21	0.12	2008.3.17	0.14
2008..2.26	0.11	2008.3.17	0.11
2008.3.3	0.11	2008.3.17	0.12
2008.3.3	0.11	2008.3.18	0.10
2008.3.7	0.12	2008.3.18	0.10
2008.3.6	0.12	2008.3.18	0.10
2008.3.5	0.12	2008.3.18	0.10
2008.3.4	0.12	2008.3.18	0.11
2008.3.4	0.11	2008.3.19	0.12
2008.3.13	0.11	2008.3.19	0.10
2008.3.16	0.12	2008.3.23	0.12
2008.3.16	0.11	2008.3.23	0.11
2008.3.14	0.12	2008.3.23	0.11
2008.3.13	0.11	2008.3.23	0.11
2008.3.13	0.10	2008.3.23	0.14
3008.3.13	0.11	2008.3.15	0.11
2008.3.12	0.11	2008.3.16	0.14
2008.3.12	0.11	2008.3.16	0.11
2008.3.11	0.12	2008.3.16	0.12
2008.3.10	0.12	2008.1.30	0.12
2008.3.08	0.14	2008.2.29	0.12
2008.3.2	0.10	2008.2.25	0.11
2008.3.02	0.10	2008.2.26	0.11
2008.3.2	0.10	2008.1.28	0.11
2008.1.29	0.10	2008.1.23	0.11
2008.1.29	0.11	2008.1.22	0.12
2008.1.29	0.12	2008.2.21	0.12

注:1.表中 Si 含量在 0.10 ~ 0.12 之间重熔用铝锭牌号为 9970, Si 0.14 对应牌号 9960.

2. 3 万吨重熔用铝锭共有 700 吨左右以上量对应。